

## Interpol 47-5138/47-5205 20%Glass

20% стекловолокно

Polyurethane (Polyester based)

Cook Composites and Polymers

### Описание материалов:

Interpol 47-5138/47-5205 20%Glass is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product filled with 20% glass fiber. It can be processed by casting or injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

Good Flexibility

Good Toughness

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая гибкость
	Хорошая прочность
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье
	Литье под давлением

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	3.7	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4310	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	145	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	450	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	140	°C	ASTM D648

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 27	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Время демолд (100°C)	960	min

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	54.4 to 65.6	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

