

Karina GRAY PVC COMPOUND 702-DA-18/137-BZ (***)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR INJECTION OF AUTOMOTIVE PARTS.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| Внешний вид | Серый | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.17 to 1.23 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Содержание кадмия | < 50 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание хрома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -0.700 to 0.300 | | ME 12 |
| Цвет b | -1.41 to -0.410 | | ME 12 |
| Color L | 28.8 to 29.8 | | ME 12 |
| Содержание ртути | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание брома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание свинца | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 72 to 76 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 5.88 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 250 | % | ASTM D638 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

