

Manner Flexible PVC X3569

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Lead-free FDA (food grade) tubing, profile extrusion and injection molding compound. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Низкое (нет) Содержание свинца |
| Используется | Профили Трубка |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS |
| Метод обработки | Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| Удельный вес | 1.24 to 1.28 | g/cm ³ | ASTM D792 |
|--------------|--------------|-------------------|-----------|

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|--|--|------------|
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
|---------------------|--|--|------------|

| | | | |
|---------|----|--|--|
| Shore A | 65 | | |
|---------|----|--|--|

| | | | |
|-----------------|----|--|--|
| Shore A, 15 sec | 57 | | |
|-----------------|----|--|--|

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
|-------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|----------|------|-----|--|
| 0.762 mm | 11.9 | MPa | |
|----------|------|-----|--|

| | | | |
|----------------------|------|-----|--|
| 100% Strain,0.762 mm | 3.56 | MPa | |
|----------------------|------|-----|--|

| | | | |
|--|-----|---|-----------|
| Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm) | 420 | % | ASTM D638 |
|--|-----|---|-----------|

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

