

Jampilen RP240G

Polypropylene Random Copolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen RP240G is a clear polypropylene random copolymer particularly suited for blow molding applications and single or multi-layer sheet extrusion. The product imparts excellent clarity and gloss that may be further enhanced through orientation processes (i.e. injection stretch blow molding.) Due to these properties, Jampilen RP240G is a candidate to replace PVC in blow molding, sheet extrusion and thermoforming applications. Jampilen RP240G is suitable for food contact and for medical application.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Глянцевый Случайный сополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Бутылки Контейнеры Бутылки для фруктового сока Медицинские/медицинские приложения Стационарные принадлежности Опорные лотки Термоформованные контейнеры 		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдувное формование Экструзионный лист Термоформовка 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1050	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	82.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	132	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	78		ASTM D2457
Haze	15	%	ASTM D1003
NOTE			

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

