

SQUARE® LIM1521-30A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Liquid silicone rubber material of low viscosity and pressure injection molding

Product Description

2-part liquid silicone rubber, which is low viscosity particularly suitable for injection molding with low pressure, mixing ratio of parts A:B=1:1, catalyzed by platinum. The appearance of A is transparent and B is grey.

Key Features

Injection molding

Low Viscosity

High rebound

Rapid vulcanization

At the temperature of 20°C and in the condition of air-proof, the shelf life is 5 days after mixing A and B, the shelf life will decrease with the increasing of the temperature.

Applications

Vacuum interrupter

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Ускоренная Настройка		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	4.82	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	10.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.9E+14	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность	26	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная (50 Hz)	2.80		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	1.6E-3		IEC 60250
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок службы горшка (20°C)	7200	min	
Срок годности	52	wk	

Время доставки (200°C)	4.0	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет			
-- 2	Clear/Transparent		
-- 3	Grey		
Содержание твердых веществ	100	%	
Вязкость	20	Pa·s	DIN 53019
Время отверждения (140°C)	0.17	hr	

NOTE

1. B mould
2. Part A
3. Part B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

