

Halene L 73204T

Linear Low Density Polyethylene

Haldia Petrochemicals Ltd.

Описание материалов:

73204 T is a Rotomolding grade LLDPE produced by Spherilene Technology with controlled morphology, excellent balance of processability & mechanical properties.

73204 T is ideally suited for tanks and containers for domestic and industrial water storage, sanitation and agriculture.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	Контейнеры		
	Санитарные продукты Резервуары		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.932	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	500	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield, Injection Molded)	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, Injection Molded)	900	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	550	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	500	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	74.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	115	°C	ASTM D1525 ⁴
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Oven Temperature	240 to 280	°C	
NOTE			
1.	23°C		

2.	50 mm/min
3.	50 mm/min
4.	Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

