

## Spartech Polycom EP6240

40% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

Spartech Polycom

### Описание материалов:

Spartech Polycom EP6240 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 40% calcium carbonate filler. It can be processed by blow molding, extrusion or thermoforming and is available in North America. The application fields of Spartech Polycom EP6240 include construction applications, automobile industry, containers and sporting goods.

Features include:

Impact resistance

Copolymer

Good stiffness

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Жесткий, хороший Сополимер Хорошая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Область архитектурного применения Применение в автомобильной области Контейнер для еды Спортивные товары
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	6.0	%	ASTM D638
Fracture	> 200	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
Secant	1380	MPa	ASTM D790

Tangent	1930	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D5420
-6°C	8.13	J	ASTM D5420
23°C	> 33.9	J	ASTM D5420
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	98.9	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	54.4	°C	ASTM D648
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Блестящий Гарднер (60°)	55		ASTM D523

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

