

Karina BLACK PVC COMPOUND 601-48/ 1-BY-IS-BZ

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE, WEATHER RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR INJECTION AND EXTRUSION OF AUTOMOTIVE PROFILES.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения Профили
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.25 to 1.31	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.860 to 0.740		ME 12
Цвет b	-1.02 to 0.580		ME 12
Color L	25.4 to 27.0		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			
Shore A, 15 sec	58 to 62		ASTM D2240
Shore A, 15 sec ²	58 to 62		TL VW 676 Part 3.1.1/3.1.2

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Break, 80°C ³	> 4.90	MPa	TL VW 676 Part 3.4.2
--	> 4.90	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении ⁴ (Break)	> 200	%	TL VW 676 Part 3.5.2

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged for 48 hr at 80°C
3.	48 hr
4.	Aged for 48 hr at 80°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

