

polyvic® E-1822-PV 31

Polyvinyl Chloride

Unipack Plasindo

Описание материалов:

PVC Compound Medium Impact Strength

E-1822-PV 31, white color compound, has an balance stiffness and impact resist, designed for exterior extrusion profile.

Features

Medium Impact Strength

Processing Method

Extrusion

Typical Applications

Profile for exterior.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Средняя ударопрочность		
Используется	Профили		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.52	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	14		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	49.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	7.16	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	67.0	°C	ASTM D648
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Xenon Lamp Test - UV Life Period / Time to Yellowness ¹	5.5	month	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	145 to 150	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	145 to 150	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150 to 155	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155 to 160	°C	

Зона цилиндра 4 темп.	160 to 165	°C
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 175	°C
Температура адаптера	160 to 165	°C

NOTE

1. equal to 2 years

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat