

Laprene® 830000859

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Laprene® 830000859 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Laprene® 830000859: REACH Compliant.

Главная Информация

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.880	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	3		ASTM D2240
--------------------------------------	---	--	------------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Комплект на растяжение	0	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	0.200	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	3.80	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	950	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	12.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵ (70°C, 22 hr)	38	%	ASTM D395B

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура	150	°C
Средняя температура	160	°C
Передняя температура	170	°C
Температура сопла	175	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

NOTE

1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C
5.	Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

