

## MEGOLON™ S336

Thermoplastic

AlphaGary

### Описание материалов:

MEGOLON™ S336 is a thermoplastic, halogen free, fire retardant cable sheathing compound. It has been developed to exhibit high levels of fire retardancy, enabling designs of cables to meet more stringent fire test specifications.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов		
Используется	Кабельный кожух		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.63	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (150°C/21.6 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	10.0	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Break)	150	%	IEC 60811-1-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодное удлинение (-15 °C)	40	%	IEC 811-1-4
Испытание на горячее давление (80 °C)	35	%	IEC 811-3-1
Плотность Дыма			ASTM E662
Flaming mode : 1.50 mm <sup>1</sup>	< 65	Ds	
Non-flaming mode : 1.50 mm <sup>2</sup>	< 130	Ds	
Индекс дыма (1,50 мм)	11.0		NES 711
Галогеновая кислота газ Эволюция	0.0	%	IEC 60754-1
Нарисуйте вниз	1.5:1.0		
Экструдер винтовой коэффициент сжатия	1.0:1.0 to 2.0:1.0		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	51	%	ISO 4589-2
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 70.0	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	140	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	145	°C	

Зона цилиндра 4 темп.	150	°C
Зона цилиндра 5 темп.	160	°C
Температура расплава	165 to 175	°C
Температура матрицы	165	°C

#### NOTE

1. Time to maximum: 14 minutes
2. Time to maximum: 18 minutes

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

