

Shuman PE 603

Polyethylene

Shuman Plastics, Inc.

Описание материалов:

POLYETHYLENE 603 BLACK

OFFERS THIS COMBINATION OF PROPERTIES:

HIGH DENSITY, INJECTION MOLDING GRADES, GOOD CHEMICAL RESISTANCE

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая плотность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.950	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 to 18	g/10 min	ASTM D1238
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	182 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

