

BJB Polyurethane TC-266 A/B

Polyurethane

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-266 A/B is a two-component, variable ratio, flexible polyurethane foam. With a slight ratio change, the feel of the finished product can range from soft to extremely soft foam. Common applications are prototypes, prosthetics, medical training devices, movie special effects props and more. This material is frequently used to mold behind flexible skin materials such as SkinFlex III, FastFlex, or other BJB elastomers.

TC-266 at a ratio of 50/100 pbw produces a soft, open cell, quick recovery foam with a density of 3 pounds. At 30/100 pbw, the result will be a softer, open cell, slower recovery foam with a density of 5 pounds.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость	
Используется	Пена	
	Медицинские устройства	
	Медицинские/медицинские приложения	
	Протезирование	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Part A : 25°C	1.187	g/cm ³
Part B : 25°C	1.017	g/cm ³
Плотность		
3# Density	48.1	kg/m ³
5# Density	80.1	kg/m ³
Время крема		
3# Density : 25°C	15.0 to 20.0	sec
5# Density	25.0 to 30.0	sec
Время подъема		
3# Density	1.3 to 1.5	min
5# Density	1.5 to 1.7	min
Вязкость брукфилда		
Part A : 25°C	205	mPa·s
Part B : 25°C	1200	mPa·s
Cure Time		
3# Density : 25°C ¹	20.0 to 30.0	min
5# Density : 25°C	20.0 to 30.0	min
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A ²	Mix Ratio by Weight: 30	

Part A ³	Mix Ratio by Weight: 50	
Part B ⁴	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B ⁵	Mix Ratio by Weight: 100	
Срок годности	26	wk

NOTE

1.	Depending on part size and cross section
2.	5# Density
3.	3# Density
4.	5# Density
5.	3# Density

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

