

## ELASTOSIL® 4100

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Sealants, Elastic, Construction

Главная Информация			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Extrusion Rate (23.0°C)	450	ml/min	
Consistency	non-sag		ISO 7390
Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C)	20.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (100% Secant)	0.350	MPa	ISO 8339
Прочность на растяжение	0.600	MPa	ISO 8339
Tear Strength	4.20	kN/m	ISO 34

#### NOTE

1. 50% R.H

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat