

## MITELA® 2/5 A

Phenol Formaldehyde Resin

Schwartz Technical Plastic

### Описание материалов:

Type 77 - Spezial Qualität

Applications:

Bearing shells

Bearing collars

Главная Информация			
Используется	Подшипник		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	70.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	150	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	8000	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	320	MPa	ISO 604
Коэффициент трения <sup>1</sup> (vs. Steel - Dynamic)	0.20		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Дополнительная информация			
Safe Temperature Range, permanent: 120°C			
NOTE			
1.	without lubrication		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

