

LUBEMID B27 CM30 NATURAL

30% полезных ископаемых

Polyamide 6

LUBEN PLAST srl

Описание материалов:

Compound based on PA6 first choice natural colour. With mineral fillers 30%.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 30% наполнитель по весу | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.33 to 1.37 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 4.0 to 6.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 50 to 60 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Зубчатый изод Impact | | | |
| 23°C, 3.20 mm | 50 to 60 | J/m | ASTM D256A |
| 23°C ¹ | 80 to 90 | kJ/m ² | ASTM D256 |
| 23°C | 4.0 to 6.0 | kJ/m ² | ISO 180/A |
| 23°C ² | 5.0 to 6.0 | kJ/m ² | ASTM D256 |
| Незубчатый изод ударная прочность (23°C) | 55 to 65 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm | 200 to 210 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 210 to 220 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm | 150 to 160 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 205 to 215 | °C | ISO 306/A120 |
| -- | 195 to 205 | °C | ISO 306/B120 |
| Температура плавления | 210 to 225 | °C | Internal Method |
| NOTE | | | |
| 1. | Notch E | | |
| 2. | Notch A | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

