

ALCOM® PC 740/48 CC1124-13LD

Наполнитель

Polycarbonate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALCOM®PC 740/48 CC1124-13LD is a polycarbonate (PC) product that contains fillers. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. ALCOM®The application fields of PC 740/48 CC1124-13LD include automobile industry and lighting equipment.

Features include:

flame retardant/rated flame

Comply with REACH standard

ROHS certification

high liquidity

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Высокая светопередача Высокая яркость		
Используется	Применение освещения Применение в автомобильной области		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.19	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/1.2 kg)	30.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка (24 hr)	0.40	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	66.0	MPa	ISO 527-2
--	66.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	6.0	%	ISO 527-2
Fracture	70	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2450	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			ISO 178

3.5% strain	76.0	MPa	ISO 178
--	100	MPa	ISO 178
Изгиб при максимальной силе	7.0	%	ISO 178
Половина угла мощности ¹ (1.00 mm)	3.00	°	

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
--	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
-40°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
-20°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
--	No Break		ISO 179/1eU
-40°C	No Break		ISO 179/1eU
-20°C	No Break		ISO 179/1eU

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	124	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	142	°C	ISO 306/B50

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.5 mm	HB		UL 94
0.75 mm	V-2		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения			IEC 60695-2-12
1.0 mm	850	°C	IEC 60695-2-12
2.0 mm	850	°C	IEC 60695-2-12
	850		
3.0 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
	850		
4.0 mm	960	°C	IEC 60695-2-12

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания ² (Total, 1000 μm)	78.5	%	ASTM D1003
Haze ³ (1000 μm)	96	%	ISO 13468

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки-Осушитель сушилка	100 - 120	°C	

Время сушки-Осушитель сушилка	2.0 - 3.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%
Температура обработки (расплава)	270 - 310	°C
Температура формы	80 - 110	°C

NOTE

1. T(Y), A, 2°
2. T(Y), A, 2°
3. III. A, 2°

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

