

Michirene S13100

High Impact Polystyrene

API Polymers, Inc.

Описание материалов:

Michirene S13100 is a high impact polystyrene product. It is available in North America. The main characteristics are: impact resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	26.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	45	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	1930	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	81.0	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Drying is usually not necessary			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	77.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Задняя температура	204	°C	
Средняя температура	210	°C	
Передняя температура	216	°C	
Температура сопла	221	°C	
Температура обработки (расплава)	227	°C	
Температура формы	49.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

