

## Braskem PP C711-70RNA

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

### Описание материалов:

Braskem C711-70RNA Polypropylene Resin is a high performance impact copolymer developed especially for high speed thin wall injection moulding. Braskem C711-70RNA Polypropylene Resin is a very high melt flow rate impact copolymer featuring excellent impact strength, even at low temperatures. Braskem C711-70RNA Polypropylene Resin is designed and formulated to allow for simple processing, short cycle times, low shrinkage, minimal warpage and good part dimensional stability. Braskem C711-70RNA Polypropylene Resin contains a very efficient antistatic package.

Applications for Braskem C711-70RNA Polypropylene Resin:

Thin wall containers

Thin wall packaging (margarine tubs, dairy product pots, ice cream containers)

Caps & closures

Video cassette cases

Lids

Housewares

Flower pots

Cool boxes

Complies with:

EU, No 10/2011

FDA, FCN 843

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	70	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	24.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1250	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, Injection Molded	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C, Injection Molded	5.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Injection Molded	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature <sup>1</sup> (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	150	°C	ISO 306/A

#### NOTE

1. Injection Molded
2. Injection Molded

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat