

ELASTOSIL® LR 3070/60 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Membranes, Automotive & Transportation

| Главная Информация | |
|--------------------|---------------------------|
| Используется | Прокладки |
| | Инжекционный метод литья |
| | Уплотнения |
| Метод обработки | Кокструзия |
| | Литье под давлением |
| | Литье под давлением (LIM) |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Clear/Transparent | | |
| Плотность | 1.11 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Вязкость | 1100 | Pa·s | DIN 53019 |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по сухе (Shore A) | 57 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 7.70 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 420 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 16 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 23.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 60 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

