

## TEKNILID 1208

Coated Al Foil Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID 1208 product

This lid stock is made with vinyl heat seal (HS) material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a child resistance (CR) seal to PVC, PVDC, and PET along with high oxygen and moisture barrier performance. It is to mechanically defeat the child via the cut/tear feature

Open one blister cavity by cutting, tear the Paper/PET/Alum Foil layer to expose the product

It is available with custom and standard printing

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер		
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки <sup>1</sup>	102	µm	
Выход	7.47	m <sup>2</sup> /kg	
Ширина рулона <sup>2</sup>	> 2.54	cm	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	0.230	MPa	ASTM D882
Прочность уплотнения			
-- <sup>3</sup>	0.55	N/mm	
-- <sup>4</sup>	0.67	N/mm	
-- <sup>5</sup>	0.78	N/mm	
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 0.15	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	< 0.15	g/m <sup>2</sup> /24 hr	
NOTE			
1.	Thickness tolerance: ±10%		

2.	Roll width tolerance: $\pm 1.6$ mm
3.	To PVdC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
4.	To PVC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
5.	To PET @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat