

## SumiDurez PM 8270

Phenolic

SumiDurez Singapore Pte Ltd

### Описание материалов:

PM 8270 Phenolic is a two-stage general purpose molding compound. It exhibits versatile mouldability plus a balance of physical and electrical properties which make it suitable for many diverse application.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошие электрические свойства		
	Хорошая плавность		
Используется	Приборы		
	Электрические детали		
	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112
Видимая плотность	0.62	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6915
Формовочная усадка-Поток (Transfer Molded)	0.75	%	JIS K6915
Поглощение воды (24 hr)	0.30	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	80.0	MPa	JIS K7203
Прочность на сжатие	190	MPa	JIS K7208
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	2.6	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K7111
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	180	°C	JIS K7207
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность <sup>1</sup>	11	kV/mm	JIS K6915
Insulation Resistance			JIS K6915
-- <sup>2</sup>	1.0E+10	ohms	
-- <sup>3</sup>	1.0E+8	ohms	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость (2.60 mm)	V-0	UL 94
-------------------------	-----	-------

#### NOTE

1. 60 V/sec
2. Before Boiling
3. After Boiling

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat