

Huaфон JF-W-6020

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

General Wet Process PU Resin with Hydrolysis Resistance

Characteristics

Soft type, 24 hours hydrolysis resistance, high peeling strength, good elasticity, good smoothness.

Applications

Garments

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность	
	Устойчивость к гидролизу	
	Мягкий	
Используется	Текстильные изделия	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	180 to 260	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.00 to 3.00	MPa
Прочность на растяжение	> 25.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 600	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

