

## Generic ABS - Carbon Fiber, Nickel-Coated

Углеродное волокно с никелевым покрытием

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS - Carbon Fiber, Nickel-Coated  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Никелированное углеродное волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12 - 1.51	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.073 - 0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	1.0 - 1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	5170 - 17200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	72.0 - 165	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37 - 69	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	210 - 270	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	51 - 1.0E+5	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости (23°C)	1.0 - 1.3E+2	ohms-cm	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	73.2 - 74.2	°C	

### Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic ABS - Carbon Fiber, Nickel-Coated  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

