

Orevac® 18334

Linear Low Density Polyethylene

Arkema

Описание материалов:

OREVAC® 18334 is a maleic anhydride modified linear low-density polyethylene available in pellet form. It can be processed on most extrusion equipment designed to process conventional polyolefins.

Applications

OREVAC® 18334 has been designed to develop a reliable bonding strength between polyethylene or ethylene copolymers and polar resins such as polyamides and EVOH within a coextrusion process.

OREVAC® 18334 is recommended for blow moulding or tube coextrusion.

OREVAC® 18334 can be used as the adhesive for three layers pipe coating.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая технологичность Устойчивость к окислению		
Используется	Клеи Применение выдувного формования Трубные покрытия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Кокструзия Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638, ISO 527-2
Yield, Compression Molded	9.50	MPa	
Break, Compression Molded	28.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	700	%	ASTM D638, ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	101	°C	ASTM D1525, ISO 306
Температура плавления	125	°C	ISO 11357-3
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	160 to 180	°C
Зона цилиндра 2 температура.	180 to 200	°C
Зона цилиндра 3 темп.	200 to 220	°C
Зона цилиндра 4 темп.	210 to 230	°C
Зона цилиндра 5 темп.	220 to 230	°C
Температура матрицы	220 to 240	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

