

## APEX® 80131

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX® 80131 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of APEX® 80131 are:

RoHS Compliant

Sunlight Resistant

Typical application of APEX® 80131: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к солнечному свету (300 часов)		
	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)		
Используется	Гибкая изоляция шнура		
	Гибкий кабель с гнездом		
	Транспортировочная проволочная оболочка		
Типы проводов	SJTW		
	SPT-1		
	SPT-2		
	SPT-3		
	SRDT		
	STW		
	SVT		
Рейтинг агентства	UL QMTT2. E73402		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	16.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-39.0	°C	ASTM D746
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопrotивление громкости	2.7E+13	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	33	kV/mm	ASTM D149
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс кислорода	22	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat