

## MIDILENA I SS-94

High Density Polyethylene

ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

### Описание материалов:

High density polyethylene, copolymer, with basic stabilization. Ethylene and 1-butene are the only monomers used for producing the above grade; there are not used plasticizers or coloured masterbatches. The product has natural color.

Applications: injection molding, automotive parts, crates for maritime transports.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая стабильность Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения Ящики		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950 to 0.970	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (190°C/2.16 kg)	6.0 to 9.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Igepal)	> 6.00	hr	ASTM D1693
Содержание золы	< 0.080	%	ASTM D5630
Содержание-Остаточный растворитель	< 0.080	%	ASTM D4526
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C, Injection Molded)	> 23.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C, Injection Molded)	> 9.0	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность <sup>2</sup> (23°C, Injection Molded)	> 4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 115	°C	ISO 306/A50
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	180 to 230	°C	

## NOTE

1. Procedure B
2. Slotted specimen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

