

## ACCUTECH™ CP0436T10L1

10% тальк

Polypropylene Copolymer

ACLO Compounders Inc.

### Описание материалов:

ACCUTECH™CP0436T10L1 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 10% talc filler. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 10% наполнитель по весу		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.958	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.1	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	63		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1400	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	23.0	MPa	ASTM D638
Fracture	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	5.0	%	ASTM D638
Fracture	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	29.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	100	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	53.0	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Ash Content, ASTM D2584: 10%			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

