

## NOVAPOL® GF-0218-F

Linear Low Density Polyethylene

NOVA Chemicals

### Описание материалов:

NOVAPOL®GF-0218-F is a linear low density polyethylene material. This product is available in North America.

NOVAPOL®The main features of the GF-0218-F are:

Good processability

Antioxidants

accessible food

Halal Food Approval

Typical application areas include:

food contact applications

additive/masterbatch

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Кошерная Сертификация		
	Устойчивость к окислению		
	Диспергируемый		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Главная партия		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Внешний вид	Белый		
	Черный		
	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded)	53		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield, molding	11.0	MPa	ASTM D638
Fracture, molding	24.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup>			ASTM D638

Yield, molding	17	%	ASTM D638
Fracture, molding	850	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Compression Molded)	340	MPa	ASTM D790
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525
Температура плавления	121	°C	Internal method

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat