

LNP™ THERMOCOMP™ NX10302 compound

Polycarbonate + ABS

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

Описание материалов:

This is a PC/ABS compound with improved plating, surface and mechanical performance, a good candidate for Laser Direct Structuring applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-101343771		
Характеристики	Platable		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	14.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	0.60 to 0.65	%	
Across Flow : 24 hr	0.50 to 0.56	%	
Поглощение воды			ASTM D570
24 hr	0.010	%	
24 hr, 50% RH	0.020	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2480	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²			ASTM D638
Yield	46.0	MPa	
Break	47.0	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ASTM D638
Yield	4.2	%	
Break	100	%	
Флекторный модуль ⁴ (50.0 mm Span)	2400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵			ASTM D790
Yield, 50.0 mm Span	80.0	MPa	
Break, 50.0 mm Span	79.0	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	600	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	108	°C	ASTM D648

CLTE			ASTM E831
Flow : -40 to 40°C	8.5E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -40 to 40°C	9.1E-5	cm/cm/°C	

Электрический	Номинальное значение	Метод испытания
Относительная проницаемость (1.00 GHz)	2.74	IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1.00 GHz)	3.0E-3	IEC 60250

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	85.0 to 100	°C
Время сушки	6.0 to 8.0	hr
Задняя температура	250 to 270	°C
Средняя температура	250 to 270	°C
Передняя температура	250 to 280	°C
Температура сопла	250 to 290	°C
Температура обработки (расплава)	250 to 290	°C
Температура формы	60.0 to 90.0	°C
Back Pressure	0.300 to 0.700	MPa
Screw Speed	40 to 70	rpm

NOTE	
1.	50 mm/min
2.	Type I, 5.0 mm/min
3.	Type I, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

