

## Karina BLACK PVC COMPOUND 608-48/ 1-Y-IS-BZ

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

HEAVY METAL FREE, WEATHER RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR INJECTION AND EXTRUSION OF AUTOMOTIVE PROFILES.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения Профили
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.19 to 1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.710 to 0.890		ME 12
Цвет b	-1.01 to 0.590		ME 12
Color L	25.0 to 26.6		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			
Shore A, 15 sec	58 to 62		ASTM D2240
Shore A, 15 sec <sup>2</sup>	58 to 62		TL VW 676 Part 3.1.1/3.1.2

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Break, 80°C <sup>3</sup>	> 6.86	MPa	TL VW 676 Part 3.4.2
--	> 10.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 300	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении <sup>4</sup> (Break)	> 300	%	TL VW 676 Part 3.5.2

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged for 48 hr at 80°C
3.	48 hr
4.	Aged for 48 hr at 80°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

