

## Sanren M800U (1st-grade)

Polypropylene Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

### Описание материалов:

The pellet product is ivory white and in the shape of a cylinder with satisfied strength, high abrasion resistance and low temperature resistance, high low-temperature impact strength and stress-fracture resistance, excellent chemical stability and insulating characteristics and fairly good heat resistance.

Scope of Application: The basic material for household electric appliance parts and automobil parts.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Блок сополимер</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Низкая термостойкость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Теплостойкость, средняя</p>		
Используется	<p>Детали бытовой техники</p> <p>Применение в автомобильной области</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.3 - 11	g/10 min	Internal method
Содержание золы		%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 18.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 800	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 26	J/m	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -45.0	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	Internal method
Дополнительная информация			

Cleanliness: 6-10 pieces/kg

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

