

Evoprene™ G 998

Thermoplastic Elastomer

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

Evoprene™G 998 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America or Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 10 seconds, 6.50mm)	84		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 2.00 mm)	4.60	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield, 2.00 mm)	10.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break, 2.00 mm)	530	%	ISO 37
Tear Strength ¹ (2.00 mm)	46	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
22°C, 72 hr	32	%	ISO 815
70°C, 22 hr	43	%	ISO 815
100°C, 22 hr	73	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (125°C, 336 hr)	0.0	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (125°C, 336 hr)	-16	%	ISO 188
Изменение твердости по суше в воздухе (Shaw A, 125°C, 336 hr)	-2.0		ISO 188
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.5 mm, BK	V-2	UL 94	

3.0 mm, BK

V-0

UL 94

Дополнительная информация

The value listed as Density, ISO 1183, was tested in accordance with ISO 2782 test methods. Abrasion, DIN 53516: 330 mm³M-S, Alpha Gary Test Method: 13 kg/cm²M-S (Macklow Smith) flow measures force to extrude tape through die 10mm X 1mm. The higher the value the stiffer the flow (opposite to Melt Flow - MFI) Service Temperature: -30 to +125°C Ozone Resistance, 100 pphm, 200hrs, 20% strain, 35°C: No cracks OK for food contact: No Thermoplastic Compatability: PP

NOTE

1. Method B, right-angle specimen
(without cut)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

