

TABOREN® PC 23 T 25-973

Минеральный

Polypropylene Copolymer

SILON s.r.o.

Описание материалов:

TABOREN®PC 23 T 25-973 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains mineral fillers. It is available in North America, Africa and the Middle East, Europe or Asia Pacific.

Features include:

Copolymer

Good UV resistance

UV stability

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный наполнитель | | |
| Добавка | УФ-стабилизатор | | |
| Характеристики | Сополимер Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 26.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 65 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2800 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 14 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 153 | °C | ISO 306/A50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

