

## Braskem PP D137.01

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

### Описание материалов:

D137.01 Developmental Performance Impact Polymer is an impact copolymer, primarily used for blown film applications but is also suitable for general extrusion where high mechanical properties are of importance. D137.01 Performance Polymer is a high impact copolymer and easy to process.

Applications:

Specialty film eg. Adhesive tapes, lamination, blown film and sheets

Extrusion profiles and pipes

Blow moulded containers eg. Bottles

Process:

Blown film extrusion and general extrusion

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер удара Обрабатываемость, хорошая
Используется	Выдувные контейнеры Выдувная пленка Пленка Ламинат Ремешок Трубопроводная система Лист Бутылка Контейнер Профиль
Рейтинг агентства	FDA FCN 843 Европа 10/1/2011 12:00:00
Метод обработки	Выдувная пленка Выдувное формование Экструзионная формовка труб Экструзия Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	24.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1000	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	55	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	146	°C	ISO 306/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

