

EL-Lene™ D795C

Low Density Polyethylene

SCG Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

EL-LENE™ D795C is an Autoclave LDPE grade for extrusion coating/lamination.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошее тепловое уплотнение Хорошая технологичность Глянцевый Низкая горловина Термогерметичность при низкой температуре		
Используется	Нанесение покрытия Тканевые покрытия Покрытия из фольги Ламинаты Бумажные Покрытия		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	107	°C	ASTM D2117
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	300 to 330	°C	
Вырез-в ¹ (315°C)	60.0	mm	TPE
NOTE			

1. Constant output at 50 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

