

Petlon R-Prime N3-00-65-BK

Polycarbonate + ABS

Petlon Polymers Ltd

Описание материалов:

100% Recycled PC/ABS, Black Compound for injection moulding applications.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Переработанное содержание | Да, 100% | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.07 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка | 0.40 to 0.70 | % | |
| Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 1.8 to 2.0 | % | ISO 62 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 20 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 25 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength | No Break | | ISO 179/1eU |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 to 4.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 250 to 270 | °C | |
| Температура формы | 80.0 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

