

Xuchuan 2005L/B-8005

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 2005L/B-8005 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods. Primary characteristic: high flow.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность Высокий поток	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.450 to 0.600	g/cm ³
Плотность		
A-2005L : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-8005 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-2005L : 40°C	700 to 1100	mPa·s
B-8005 : 40°C	300 to 500	mPa·s
Время крема	7.0 to 9.0	sec
Время окончания подъема	50.0 to 60.0	sec
Поролоновая плотность свободного подъема	230 to 260	kg/m ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	38 to 42	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore C)	47 to 72	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	4.00 to 6.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	400 to 600	%

Tear Strength	18.0 to 26.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 79 to 81	
Время демолд	5.0 to 7.0	min
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

