

POWERSIL® 415

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Cable Accessories, Electrical Industry

Cable Accessories, Energy & Electrical Engineering

Главная Информация	
Используется	Сверхвысоковольтная изоляция
	Высоковольтная изоляция
	Изоляция
	Изоляция низкого напряжения
	Изоляция среднего напряжения

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		

Плотность	1.32	g/cm ³	ISO 1183
-----------	------	-------------------	----------

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	41		ISO 868
Прочность на растяжение	3.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	470	%	ISO 37
Tear Strength	25.0	kN/m	ASTM D624B
Относительная проницаемость	15.0		IEC 60250
Сопротивление громкости	> 1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	< 0.15		IEC 60250

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat