

Huaфон JF-A-AH5022

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

One Component, One and a Half Component Cold Resistance Type

Characteristics

One component type, soft, hydrolysis resistance, cold resistance, yellowing resistance, NOx resistance, small crease.

Applications

Micro fibre, Shoes, Bags

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------|
| Характеристики | Устойчивость к гидролизу |
| | Низкая термостойкость |
| | Мягкий |
| Используется | Сумки |
| | Обувь |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Растворители | DMF/МЕК | |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Содержание твердых веществ | 39 to 41 | % |
| Вязкость (25°C) | 80 to 140 | Pa·s |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Модуль растяжения (100% Secant) | 2.00 to 2.50 | MPa |
| Прочность на растяжение | > 20.0 | MPa |
| Удлинение при разрыве | > 500 | % |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat