

## Nylene® 2401 HSSP BK

Polyamide 6

Custom Resins Group

### Описание материалов:

High viscosity nylon copolymer with enhanced impact and high flexibility  
Optimized with good melt strength for high line speeds in thin wall sections  
Specifically designed for the convoluted tubing industry, but can also be used for other extrusions and some molded parts.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Хорошая гибкость Хорошая ударопрочность Хорошая прочность расплава Высокая вязкость
Используется	Трубка
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	46.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1370	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	40.0	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	249	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

