

Daelim Po1y® VL0003 Sheet

Ethylene-based Plastomer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®VL0003 Sheet is a vinyl plastic product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®The application areas of VL0003 Sheet include sheets, hoses, food contact applications and additives/masterbatches.

Features include:

Good processability

Antioxidants

Impact resistance

Wear-resistant

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая плотность		
	Устойчивость к окислению		
	Хорошая ударпрочность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Труба		
	Лист		
	Пластиковая модификация		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 1.20mm, Extruded Sheet)	86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Flow: fracture, 1.20mm, Extruded Sheet	30.9	MPa	ASTM D638
Transverse flow: fracture, 1.20mm, Extruded Sheet	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Flow: fracture, 1.20mm, Extruded Sheet	750	%	ASTM D638
Transverse flow: fracture, 1.20mm, Extruded Sheet	840	%	ASTM D638

Флекторный модуль (1.20 mm, Extruded Sheet)	73.5	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength			ASTM D1004
Transverse flow: 1.20mm	68.6	kN/m	ASTM D1004
Flow: 1.20mm	70.6	kN/m	ASTM D1004
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	91.0	°C	ASTM D3418
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 - 250	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

