

## Mar-Bal MB1000-PC

Thermoplastic Polyester

Mar-Bal, Inc.

### Описание материалов:

A general purpose material that is easily customized. Designed for Powder Coating and Electrostatic painting.

Главная Информация			
UL YellowCard	E80533-250691		
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Нанесение покрытия		
	Общее назначение		
	Краска		
Номер файла UL	E80533		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.90 to 2.09	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый фактор	1.0		ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.0 to 0.10	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.17	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	60 to 65		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	31.0 to 37.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	8960 to 11000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9 to 82.7	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	379000 to 393000	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	138 to 152	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига	68.9 to 75.8	MPa	ASTM D732
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	270 to 320	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 260	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дуговое сопротивление	> 180	sec	ASTM D495
Inclined-Plane Tracking	> 500	min	ASTM D2303
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

