

## Toraypef® 15020 AP8M

Polyolefin

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Toraypef® 15020 AP8M is a Polyolefin product. It can be processed by compression molding or foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация	
Используется	Пена
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Обработка пены

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	0.0670	g/cm <sup>3</sup>
Усадка <sup>2</sup>		
MD : 120°C	-2.0	%
TD : 120°C	-1.4	%
Толщина	2.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.169	MPa
Удлинение		
MD	240	%
TD	240	%
Гелевая фракция	52	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.580	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	1.40	MPa
Flow : Yield	1.70	MPa
Tear Strength		
Across Flow	9.20	kN/m
Flow	7.70	kN/m

NOTE	
1.	Foamed
2.	60 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

