

## UNISOFT ADHESION™ AD-70A-NT-1-01

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

UNITED SOFT PLASTICS, Inc.

### Описание материалов:

TPE Compound based on Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer

Special bonding grade to PC/ABS, PC/PBT, PC, ABS, PBT, PET and PET-G; excellent processing;

Unisoft Adhesion™ AD-70A-NT-1-01 is a general adhesion grade intended for use in injection molding and extrusion processes. All ingredients used for this compound are in compliance with certain FDA regulations.

Главная Информация	
Характеристики	Блок сополимер Обрабатываемость, хорошая Сплоченность Хорошая адгезия
Используется	Клей
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0 - 1.8	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	5.52	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D412

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	65.6	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Задняя температура	199 - 210	°C
Передняя температура	218 - 229	°C
Температура сопла	235 - 252	°C
Температура формы	40.6 - 65.6	°C

### Инструкции по впрыску

Temperatures are shown for PET adhesion.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

