

Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 75/212-IS-RG

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

NON TOXIC (TIN STABILIZED) CLEAR RIGID PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION, INJECTION AND BLOW MOLDING APPLICATIONS. IT IS SUPPLIED IN PELLET FORM AND SHOULD BE PROCESSED AT MODERATELY HIGH TEMPERATURES (170-185C). IT'S SUPERIOR THERMAL STABILITY ALLOW EASIER PROCESSABILITY WHEN COMPARED TO THE COMPOUND -E 75/201-IS-RG. ALL THE INGREDIENTS IN THIS COMPOUND ARE SANCTIONED FOR USE PER THE REQUIREMENTS OF ANVISA/BR REGULATION 105/99 AND THE US FDA.

Главная Информация	
Добавка	Оловянный стабилизатор
Характеристики	Нетоксичный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.26 to 1.32	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 63	°C	ASTM D648
Clearness	OK		ME 03
Крутящий момент	60.0		ME 37

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 2650	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	> 48.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 15	%	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 86	J/m	ASTM D256A

NOTE	
1.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

