

ICORENE® N2805

High Density Polyethylene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® N2805 is a premium HDPE powder with a good balance between the processability and mechanical properties. It has high gloss and high dimensional stability.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая технологичность Глянцевый | | |
| Используется | Автомобильная внутренняя отделка Ковровая подложка Маточная смесь | | |
| Рейтинг агентства | ЕС неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг | | |
| Формы | Порошок | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.954 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 23.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 100 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 850 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 127 | °C | ASTM D1525 |
| Пиковая температура плавления | 133 | °C | ASTM D3418 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

