

## Sylvin 7844-95 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 7844-95 Natural Is A Non Ortho Phthalate Plasticized Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications Such As Power Supply Plugs And Strain Reliefs. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component.

| Главная Информация               |  |                   |                 |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard                    | E86418-101988278   |                   |                 |
| Добавка                          | Пластификатор  |                   |                 |
| Характеристики                   | Пластик  |                   |                 |
| Используется                     | Штепсельная Вилка<br>Электрическое/электронное применение<br>Средства для снятия усталости |                   |                 |
| Внешний вид                      | Натуральный цвет   |                   |                 |
| Метод обработки                  | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.46   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |  |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 95   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 95   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 15.2   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 250  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 87.6   | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления            | 174 - 185  | °C                |                 |
| Воспламеняемость                 | Номинальное значение   | Метод испытания   | Метод испытания |
| Огнестойкость                    | HB   |                   | UL 94           |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

