

## REXtac® APAO RT 2780

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

### Описание материалов:

Butene-1 copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Аморфный Вязкость, высокая		
Используется	Герметик Клей		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-23.0	°C	DSC
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	
Melt Density (190°C)	0.750	g/cm <sup>3</sup>	

Дополнительная информация			
Melt Viscosity, ASTM D3236, 250°F: 65000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 275°F: 38000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 300°F: 22000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 15000 cps
Melt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 11000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 8000 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 6000 cps	Needle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 2.5 mm
Softening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 225°F	Shear Adhesion Failure Temp. (SAFT), Kraft/Kraft, Huntsman Method: 180°F	Open Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: 120 seconds	Flashpoint, COC, ASTM D93: >450°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

