

Queo™ 8201LA

Ethylene-based Plastomer

Borealis AG

Описание материалов:

Queo™ 8201LA is an Ethylene-based Plastomer product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Characteristics include:

- Clarity
- Good Flexibility
- Good Toughness
- Impact Resistant
- Puncture Resistant

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Неуказанный стабилизатор | | |
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| | Хорошая прочность | | |
| | Высокая четкость | | |
| | Ударопрочность при низкой температуре | | |
| | Стойкий к проколу | | |
| Демпфирование звука | | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.882 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию | > 1000 | hr | ASTM D1693B |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше | | | ISO 868 |
| Shore A | 85 | | |
| Shore D | < 30 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 23.0 | MPa | ISO 527-2/5A |
| Растяжимое напряжение (Break) | 730 | % | ISO 527-2/5A |
| Флекторный модуль | 23.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | No Break | | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -76.0 | °C | ASTM D746 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----|-----------|
| Викат Температура размягчения | 51.0 | °C | ISO 306/A |
| Температура плавления (DSC) | 75.0 | °C | ISO 11357 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

